

Bayfit® 49BM02(90 Index, 70 kg/m³)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

فرمولاسیون پلی‌ال که برای پردازش با ایزوسیانات‌ها به منظور تولید فوم پلی‌یورتان قالب‌گیری ویسکوالاستیک با بازیابی کند پس از فشرده‌سازی طراحی شده است. زمینه‌های بالقوه کاربرد شامل تشک‌ها و بالشتک‌سازی برای صنعت مبلمان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
کاربردها	مبلمان فوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی هسته	70.0 kg/m ³	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی فشاری	3.30	-	-
هیستریزیس	% 63	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.156	psi 22.63	-
ازدیاد طول کششی	% 160	-	-
استحکام پارگی	kN/m 0.364	-	-
مانایی فشاری (Compression Set)	% 2.0	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.