

# Bayfit® 49BM02(90 Index, 86 kg/m<sup>3</sup>)

,PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

فرمولاسیون پلی‌ال که برای پردازش با ایزوسیانات‌ها به منظور تولید فوم پلی‌یورتان قالب‌گیری ویسکوالاستیک با بازیابی کند پس از فشرده‌سازی طراحی شده است. زمینه‌های بالقوه کاربرد شامل تشک‌ها و بالشتک‌سازی برای صنعت مبلمان است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
کاربردها	مبلمان فوم	-	-
اشکال	مایع	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
چگالی هسته	86.0 kg/m <sup>3</sup>	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی فشاری	5.60	-	-
هیستریزیس	61 %	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.196	psi 28.43	-
ازدیاد طول کششی	160 %	-	-
استحکام پارگی	kN/m 0.379	-	-
مانایی فشاری (Compression Set)	2.0 %	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.