

Bayfit® SA 511 (95 Index)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bayfit SA 511 سیستمی برای تولید فوم پلی یورتان انعطاف پذیر است که به عنوان یک اقدام متقابل صوتی در کاربردهای مختلف از جمله پشتی فرش، عایق های داشبورد و غیره استفاده می شود. این فوم به گونه ای فرموله شده است که الزامات چسبندگی لازم بین مواد زیرلایه و فوم پلی یورتان را به همراه مشخصات خواص فیزیکی NAFTA OEM برآورده کند. این فرمولاسیون ویژه ممکن است با تکنیک های پر کردن قالب ریختن باز یا ریختن بسته استفاده شود. Bayfit SA 511 به عنوان یک سیستم پلی یورتان دو جزئی از Covestro در دسترس است. مانند هر محصول دیگری، استفاده از Bayfit SA 511 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله اما نه محدود به آزمایش میدانی) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	پشتی فرش فوم	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.0450	-	ASTM D3574A

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.154	psi 22.34	ASTM D3574E
ازدیاد طول کششی	% 130	-	ASTM D3574E
مانایی فشاری (Compression Set)	% 10	-	ASTM D3574D

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۵۴	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
تنش تغییر شکل فشاری	MPa 0.00460	psi 0.6672	ISO 3386
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.