

Bayfit® SA513 (75 Index)

,PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bayfit SA513 یک سیستم برای تولید فوم پلی‌اورتان انعطاف‌پذیر است که به عنوان یک اقدام ضد صدا در کاربردهای مختلف از جمله پشتیان فرش، عایق‌های داشبورد و غیره استفاده می‌شود. این فوم به گونه‌ای فرموله شده است که نیازهای چسبندگی لازم بین مواد زیرین و فوم پلی‌اورتان را برآورده کند، همراه با مشخصات خواص فیزیکی NAFTA OEM. این فرمولاسیون خاص ممکن است با تکنیک‌های پر کردن قالب باز یا بسته استفاده شود. Bayfit SA513 به عنوان یک سیستم پلی‌اورتان دو جزئی از Bayer MaterialScience در دسترس است. مانند هر محصولی، استفاده از سیستم Bayfit SA513 در یک کاربرد خاص باید توسط کاربر پیش از استفاده (شامل آزمایش‌های میدانی و غیره) آزمایش شود تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	پشتی فرش فوم	-	-
اشکال	مابع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.0500	-	ASTM D3574A
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.0870	psi 12.62	ASTM D3574D
ازدیاد طول کششی	% 130	-	ASTM D3574E
مانایی فشاری (Compression Set)	% 13	-	ASTM D3574D
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش تغییر شکل فشاری	MPa 0.00270	psi 0.3916	ISO 3386
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۶۴	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
نامشخص		-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.