

Bayfit® SA513 (95 Index)

,PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Bayfit SA513 سیستمی برای تولید فوم پلی یورتان انعطاف پذیر است که به عنوان یک اقدام متقابل صوتی در کاربردهای مختلف از جمله پشتی فرش، عایق های داشبورد و غیره استفاده می شود. این فوم به گونه ای فرموله شده است که الزامات چسبندگی لازم بین مواد زیرلایه و فوم پلی یورتان را همراه با مشخصات ویژگی های فیزیکی NAFTA OEM برآورده کند. این فرمولاسیون ویژه ممکن است با تکنیک های پر کردن قالب ریختن باز یا ریختن بسته استفاده شود. Bayfit SA513 به عنوان یک سیستم پلی یورتان دو جزئی از Bayer MaterialScience در دسترس است. مانند هر محصول دیگری، استفاده از سیستم Bayfit SA513 در یک کاربرد معین باید از قبل توسط کاربر آزمایش شود (از جمله آزمایش میدانی و غیره) تا مناسب بودن آن تعیین شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	پشتی فرش فوم	-	-
اشکال	مابع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.0450	-	ASTM D3574A
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.154	psi 22.34	ASTM D3574D
ازدیاد طول کششی	% 130	-	ASTM D3574E
مانایی فشاری (Compression Set)	% 10	-	ASTM D3574D
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش تغییر شکل فشاری	MPa 0.00460	psi 0.6672	ISO 3386
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط به وزن: ۶۴	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
نامشخص		-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.