

Baytec® ME-230 (97A/55D)

PUR Unspecified	دسته بندی	- Covestro Polycarbonates	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Baytec ME-230 یک پیش‌پلیمری پلی اتر با انتهای دی‌فنیل متان دی ایزوسیانات (MDI) اصلاح شده است که بر اساس پلی‌تترا متیلن اتر گلیکول (PTMEG) ساخته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر			ASTM D2240
	97	-	ASTM D2240
	55	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D3489	-	mg 34.0	مقاومت سایش Taber
ASTM D412	-		تنش کششی
ASTM D412	psi 1653.43	MPa 11.4	
ASTM D412	psi 2074.04	MPa 14.3	
ASTM D412	psi 2654.2	MPa 18.3	
ASTM D412	psi 4177.09	MPa 28.8	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 470	ازدیاد طول کششی
-	-		استحکام پارگی
ASTM D624	-	kN/m 99.8	
ASTM D1938	-	kN/m 53	
ASTM D395B	-	% 25	مانایی فشاری (Compression Set)
ASTM D2632	-	% 65	جهندگی Bayshore
سایر			
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-		اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	
-	-	نسبت مخلوط به وزن: ۸۰	
-	-		نامشخص

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.