

Baytec® MP-080

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| ,PUR Unspecified | دسته بندی | - Covestro Polycarbonates | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

پلی پروپیلن اتر گلیکول (PPG) بر اساس دی فنیل متان دی ایزوسیانات (MDI) خاتمه یافته، Baytec MP-080 یک پیش پلیمر پلی اتر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| اشکال | مایع | - | - |

خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| تنش کششی | MPa 4.32 | psi 626.56 | ASTM D412 |
| | MPa 7.43 | psi 1077.63 | ASTM D412 |
| استحکام کششی | MPa 9.93 | psi 1440.23 | ASTM D412 |
| ازدیاد طول کششی | % 470 | - | ASTM D412 |

| سایر | ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|--------|-------|-------------|----------------|---------|
| نامشخص | - | - | - | - |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.