Desmoderm® KCW

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Desmoderm KCW Granular یک پلی استر پلی کربنات اورتان تک جزئی بر پایه دی ایزوسیانات آروماتیک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر هیدرولیز نرم	- -	- -
اشکال	گرانول‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته		-	DIN EN ISO 3219/A.3
	4.00 to 50.0 Pa·s	-	-
	4.00 to 20.0 Pa·s	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ثبات نوری	3.00	-	DIN EN ISO 105-B02
محدوده نرم‌شوندگی	170 to 180 °C	338.0 - 356.0 °F	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	100 µm	3.94 mil	-
مدول کششی	6.00 to 7.00 MPa	870.23 - 1015.27 psi	DIN 53504
استحکام کششی	40.0 to 50.0 MPa 38.0 to 48.0 MPa	- 5801.52 - 7251.9 psi 5511.44 - 6961.82 psi	DIN 53504 - -
ازدیاد طول کششی	350 to 450 %	-	DIN 53504

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.