Desmopan® 1350D

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقاومت در برابر سایش خوب؛ اکستروژن؛ پایداری مذاب بالا؛ مات تا نیمه شفاف؛ دانه ها؛ شیلنگ های پنوماتیک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش پایداری ذوب بالا	- -	- -
کاربردها	شلنگ	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر نیمه شفاف	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.24 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore		-	ISO 868
	96	-	-
	50	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر سایش	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
تاب‌آوری ضربه	31 %	-	ISO 4662
تنش کششی		-	ISO 527-3/200
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	15.0 MPa	2175.57 psi	-
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
ازدیاد طول کششی	420 %	-	ISO 527-3/200
استحکام پارگی	120 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	25 %	-	-
	50 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.