Desmopan® 487

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گرید قالب گیری تزریقی؛ مقاوم در برابر گریس و روغن؛ مجموعه فشاری کم؛ مقاومت حرارتی خوب؛ زمان چرخه کوتاه؛ کاربرد؛ مهندسی خودرو؛ پوشش غلتکی؛ مهر و موم ها، غشاها؛ عناصر میرایی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع مقاوم در برابر چربی مقاومت حرارتی بالا کاهش فشار پایین مقاوم در برابر روغن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی غشاءها مهر و مومها	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
داده‌های چند نقطه‌ای	مدول برش در مقابل دما (ISO 11403-1) حجم ویژه در مقابل دما (ISO 11403-2) ویسکوزیته در مقابل نرخ برش (ISO 11403-2)	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.20 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore		-	ISO 868
	86	-	-
	33	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	DIN 53504
	41.8 MPa	6062.59 psi	-
	1.60 MPa	232.06 psi	-
	4.50 MPa	652.67 psi	-
	5.80 MPa	841.22 psi	-
	14.4 MPa	2088.55 psi	-
کرنش کششی	540 %	-	DIN 53504
مقاومت در برابر سایش (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	12.0 mm³	-	ISO 4649-A
مدول ذخیره کششی		-	ISO 6721-1,-4
	183 MPa	26541.95 psi	-
	36.0 MPa	5221.37 psi	-
	24.0 MPa	3480.91 psi	-
تاب‌آوری ضربه (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	45 %	-	ISO 4662

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام پارگی	84 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	13 %	-	-
	26 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	230 °C to 240	446.0 - 464.0 F°	-
دمای قالب	20.0 °C to 40.0	68.0 - 104.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.