# Desmopan® DP 6088A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | - Covestro Polycarbonates | **دسته بندی** | TPU-Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

گرید قالب گیری تزریقی؛ مقاومت بسیار خوب در برابر هیدرولیز و میکروب؛ روان با جریان آسان؛ تاب برداشتن کم؛ زمان چرخه بسیار کوتاه؛ رهاسازی بسیار آسان؛ پلت های استوانه ای؛ سیستم های سخت - نرم

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چرخه قالب‌گیری سریع<br>جریان خوب<br>جداسازی خوب از قالب<br>مقاوم در برابر هیدرولیز<br>وارپینگ پایین<br>مقاوم در برابر میکروب | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **انطباق با RoHS** | مطابق با RoHS | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.13 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **سختی Shore** | 88 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت در برابر سایش** | 31.0 mm³ | - | ISO 4649-A |
| **تاب‌آوری ضربه** | 43 % | - | ISO 4662 |
| **تنش کششی** | | - | ISO 527-3/200 |
| | 26.0 MPa | 3770.99 psi | - |
| | 8.20 MPa | 1189.31 psi | - |
| | 14.1 MPa | 2045.04 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | 550 % | - | ISO 527-3/200 |
| **استحکام پارگی** | 46 kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مانایی فشاری** | | - | ISO 815 |
| | 23 % | - | - |
| | 55 % | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 200 to 220 °C | 392.0 - 428.0 F° | - |
| **دمای قالب** | 20.0 to 40.0 °C | 68.0 - 104.0 F° | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.