Desmopan® DP 6590A MVT

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گرید اکستروژن؛ مقاومت بسیار خوب در برابر هیدرولیز و میکروبی؛ نرخ انتقال بخار رطوبت بالا؛ کاربرد؛ فیلم های تنفسی؛ پوشش نساجی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انتقال بخار رطوبت بالا مقاوم در برابر هیدرولیز مقاوم در برابر میکروب	- - -	- - -
کاربردها	پوشش‌های پارچه فیلم	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	90	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	DIN 53504
	MPa 39.0	psi 5656.48	-
	MPa 3.80	psi 551.14	-
	MPa 6.80	psi 986.26	-
	MPa 8.30	psi 1203.82	-
	MPa 17.6	psi 2552.67	
کرنش کششی	% 510	-	DIN 53504

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.