Desmopan® DP 9370AU

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی؛ با تثبیت‌کننده‌های UV ویژه؛ مقاومت بسیار خوب در برابر هیدرولیز و میکروبی؛ انعطاف‌پذیری خوب در دماهای پایین؛ بدون نرم‌کننده‌ها؛ نرخ انتقال بخار رطوبت بالا؛ کاربرد: فیلم‌های تنفسی؛ مهر و موم‌ها، غشاءها؛ فیلم‌ها؛ سیستم‌های سخت - نرم؛ زیره‌های کفش ورزشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E465093-101727508	-	-
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	انتقال بخار رطوبت بالا مقاوم در برابر هیدرولیز انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر میکروب	- - - -	- - - -
کاربردها	فیلم کفش‌ها کالاهای ورزشی	- - -	- - -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1060 kg/m³	-	ISO 1183
سختی Shore	70	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	DIN 53504
	26.8 MPa	3887.02 psi	-
	2.90 MPa	420.61 psi	-
	5.50 MPa	797.71 psi	-
کرنش کششی	790 %	-	DIN 53504
مقاومت در برابر سایش (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	69.0 mm³	-	ISO 4649-A
مدول ذخیره کششی		-	ISO 6721-1,-4
	125 MPa	18129.75 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
تاب‌آوری ضربه (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	63 %	-	ISO 4662
استحکام پارگی	39 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	22 %	-	-
	49 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° C°	- -	- -
دمای فرآیند (ذوب)	190 to 210 °C	374.0 - 410.0 F°	-
دمای قالب	20.0 to 40.0 °C	68.0 - 104.0 F°	-
دمای مذاب	175 to 210 °C	347.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.