Desmopan® DP 9392AU

تولیدکننده	- Covestro Polycarbonates	**دسته بندی**	TPU-Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گرید اکستروژن و قالب گیری تزریقی؛ با تثبیت کننده های UV ویژه؛ مقاومت بسیار خوب در برابر هیدرولیز و میکروبی؛ انعطاف پذیری خوب در دمای پایین؛ کاربرد؛ شیلنگ ها، غیر مسلح؛ روکش کابل؛ پروفیل ها؛ قطعات فنی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر هیدرولیز تثبیت‌شده با نور انعطاف‌پذیری دمای پایین مقاوم در برابر میکروب	- - - -	- - - -
کاربردها	پوشش کابل قطعات مهندسی شلنگ پروفایل‌ها	- - - -	- - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1150 kg/m³	-	ISO 1183
سختی Shore		- - -	ISO 868 - -
	92 42		

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	49.3 MPa 4.00 MPa 8.60 MPa 10.8 MPa 24.9 MPa	- 7150.37 psi 580.15 psi 1247.33 psi 1566.41 psi 3611.45 psi	DIN 53504 - - - - -
کرنش کششی	470 %	-	DIN 53504
مقاومت در برابر سایش (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	20.0 mm³	-	ISO 4649-A
مدول ذخیره کششی	700 MPa 132 MPa 71.0 MPa	- 101526.6 psi 19145.02 psi 10297.7 psi	ISO 6721-1,-4 - - -
تاب‌آوری ضربه (۲۳ درجه سانتی‌گراد)	32 %	-	ISO 4662
استحکام پارگی	85 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ISO 815
	% 20	-	-
	% 40	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C°	-	-
	C°	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	210 to 230 °C	410.0 - 446.0 F°	-
دمای قالب	20.0 to 40.0 °C	68.0 - 104.0 F°	-
دمای مذاب	195 to 215 °C	383.0 - 419.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.