

BCC Resins BC 5003

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC 5003 یک سیستم لمینیت بدون پرکننده با ویسکوزیته متوسط است. این یک رزین پخت شونده در دمای اتاق با عمر مفید نسبتاً کوتاه است. BC 5003 همچنین یک چسب عمومی عالی برای استفاده در کارگاه در نظر گرفته می‌شود. توصیه می‌شود برای چسباندن سری تخته ابزار BCC استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	چسب‌ها لمینت‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.14	-	ASTM D792
سختی دورومتر	86	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 77.2	psi 11196.93	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 3310	psi 480075.78	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 131	psi 18999.98	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 116	psi 16824.41	ASTM D695

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 77.8	F° 172.04	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 22	
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	
زمان کاربری (Pot Life)	to 15 min 14	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3500	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 480 min 360	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.