

BCC Resins BC 5010

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC 5010 یک رزین لامینیتینگ با کیفیت بالا و ویسکوزیته کم است که در دمای اتاق سخت می‌شود. یک سیستم ایمنی برای تولید انواع ابزارهای فیبر شیشه‌ای با ثبات ابعادی. BC 5010 دارای بوی کم و "خیس شدن" سریع بدون ریزش عمودی است. یک رزین لامینیتینگ عمومی عالی برای برآورده کردن نیازهای ابزارسازی در صنعت خودروسازی، هواپیما و ریخته‌گری است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب کم تا هیچ بوی ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	لمینت‌ها	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	لمینت کردن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.36	-	ASTM D792
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 173	psi 25091.57	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 13000	psi 1885494.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 266	psi 38580.11	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 87.8	F° 190.04	ASTM D648
CLTE	2.3E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
		-	-
		-	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0 نسبت مخلوط بر اساس وزن: 6.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.5	
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 30 min 25	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3200	-	ASTM D2393

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
-	-	to 960 min 720	زمان خروج از قالب
-	-	to 12 hr 8.0	زمان پس پخت (Post Cure)

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.