

## BCC Resins BC 5200

Epoxy	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BC 5200 یک سیستم چسب اپوکسی دو قسمتی با ویسکوزیته متوسط و ژل شدن سریع است. BC 5200 با نسبت اختلاط 1 به 1 آسان برای استفاده، به عنوان یک چسب همه منظوره عالی برای استفاده در کارگاه در نظر گرفته می شود. BC 5200 به چوب، بتن، پلاستیک های منتخب و بیشتر سطوح فلزی می چسبد. آماده سازی سطح: مناطقی که باید به هم چسبانده شوند باید تمیز و خشک، عاری از گرد و غبار، روغن و مواد رها کننده باشند. توصیه می شود قبل از استفاده، سطح را با کاغذ سنباده خراش دهید. دستورالعمل های اختلاط: 1 قسمت رزین را با 1 قسمت هاردنر از نظر وزن یا حجم ترکیب کنید. زمان گیرش 4 تا 4.5 دقیقه است. ممکن است با هر ضخامت معقولی با پخش کردن یا شکافتن اعمال شود. با مواد بیشتر از آنچه که می توان در 4 دقیقه استفاده کرد، کار نکنید. سطوح باید تا زمان پخت در موقعیت خود نگه داشته شوند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ژل سریع ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.15	-	ASTM D792
سختی دورومتر	83	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 53.8	psi 7803.04	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.5	-	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 67.6	psi 9804.57	ASTM D695
استحکام برشی	MPa 19.3	psi 2799.23	ASTM D732

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 4.5 min 4.0		-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 13000		ASTM D2393

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.