

## BCC Resins BC 6005

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BC 6005 یک رزین اپوکسی تیکسوتروپیک سفید برفی است که به طور خاص برای تولید با کیفیت انواع سطوح طراحی شده است. یک سیستم سخت شدن در دمای اتاق که زمان کار کافی را ارائه می دهد و در عین حال چسبندگی سریع برای لامینیشن را فراهم می کند. BC 6005 به راحتی با یک برس یا ماله به ضخامت 1/8 اینچ یا کمتر بر روی سطوح عمودی یا بر روی شعاع های تیز بدون افت یا ترس از ریزش قابل استفاده است. هنگامی که سخت می شود، این سیستم رزینی سطحی سخت و مقاوم در برابر تراشه را فراهم می کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	سختی خوب مقاوم تیکسوتروپیک	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.50	-	ASTM D792
	g/cm <sup>3</sup> 1.49	-	ASTM D1505
سختی دورومتر	89	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 46.9	psi 6802.28	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 6620	psi 960151.56	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 61.4	psi 8905.33	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 90.3	psi 13096.93	ASTM D695
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 58.9	F° 138.02	ASTM D648
CLTE	7.7E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
زمان کاربری (Pot) (Life)	to 22 min 18	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	زمان خروج از قالب
-	-	to 720 min 480	

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.