

## BCC Resins BC 6060

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BCC Resins BC 6060 یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. می توان آن را با ریخته گری پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول: کاربردهای پوششی. ویژگی اصلی: مقاوم در برابر سایش.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
شکل ظاهری	آبی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
-------	-------------	---------------	---------

#### وزن مخصوص

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.76	
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 1.77	
ASTM D955	-	% 0.20	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D2240	-	89	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 7193.88	MPa 49.6	استحکام کششی
ASTM D790	psi 8905.33	MPa 61.4	استحکام خمشی
ASTM D695	psi 16389.29	MPa 113	استحکام فشاری

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 158.0	C° 70.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D696	-	3.8E-5 cm/cm/°C	CLTE

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 9.0، نسبت	
-	-	مخلوط بر اساس حجم: 15	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت	
-	-	مخلوط بر اساس حجم: 100	
-	-	to 35 min 30	زمان کاربری (Pot) (Life)

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	
ASTM D2393	-	cP 25000	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	to 960 min 720	زمان خروج از قالب

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.