

## BCC Resins BC 7062H

Epoxy	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	آلومینیوم	فیلر

### توضیحات محصول

BC 7062 رزین های ریخته گری جرمی اپوکسی یا ویسکوزیته کم و پر شده با آلومینیوم هستند. این سیستم های پخت در دمای اتاق به کاربر اجازه می دهند ضخامت های انتخابی از 1/8 اینچ تا حداکثر 6 اینچ را بدون ایجاد کف یا انقباض بیش از حد انتخاب کنند. ضخامت ریخته گری را می توان با وارد کردن سوزن های آلومینیومی، پفک یا گرانول افزایش داد. BC 7062، در صورت پخت مناسب، تولید مثل تقریباً کاملی را ارائه می دهد که منجر به یک سطح سخت، چقرمه و پایدار از نظر ابعادی می شود. برای استفاده در ساخت مدل های تکراری، نمونه های اولیه، الگوها، قالب های روکش و غیره.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	آلومینیوم	-	-
ویژگی ها	پایداری ابعادی خوب سختی خوب سختی بالا ویسکوزیته پایین	-	-
کاربردها	مواد مدل سازی قالب ها/مهرها/ابزارها نمونه سازی	-	-
شکل ظاهری	نقره	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	مایع	-	
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 12، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 6.5	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 60 min 50	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 5400	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 1100 min 720	-	-
زمان پس پخت (Post Cure)	hr 120 to 4.0 hr 3.0	-	-
ضخامت ریخته گری	to 0.750 0.125	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.