

BCC Resins HPX-850

Epoxy	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HPX-850 یک سیستم پرکننده اپوکسی دو جزئی سبک وزن و مقاوم در برابر حرارت است. مانند BC 7020، بخش پرکننده به صورت پیش مخلوط شده در اجزای رزین و سخت کننده برای سهولت در حمل و نقل قرار دارد که فرآیند مخلوط کردن را ساده می کند. HPX-850 مزایایی مانند هزینه کم، عمر طولانی، قابلیت ماشین کاری و انقباض کم را ارائه می دهد. این محصول به طور ایده آل برای کاربردهای متعدد شامل ساخت قالب و هسته مناسب است. HPX-850 می تواند پس از 24 ساعت در دمای اتاق (F°75) از قالب خارج شود. برای کاربردهایی که نیاز به دماهای بالاتر از F°150 دارند، می توان در یک فر یا با افزایش تدریجی دما؛ 2 ساعت در F°150، به علاوه 2 ساعت در F°250، به علاوه 2 ساعت در F°300، بهبود داد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت حرارتی بالا کاهش پایین قابل ماشین کاری	- - -	- - -
کاربردها	قالب ها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	خمیر	-	-
روش فرآیند	ریخته گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 0.818	-	ASTM D792
	g/cm ³ 0.830	-	ASTM D1505
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.020	-	ASTM D955

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 141	F° 285.8	ASTM D648

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 6.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	to 150 min 120	-	-
زمان خروج از قالب	min 1400	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.