

BCC Resins BC 100 Medium

EA	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BC100 Medium، مانند نامش، نسخه‌ای با ویسکوزیته متوسط از چسب سیانوآکریلات است که در کاربردهای چسبندگی فوق‌العاده بسیار محبوب شده است. یک پیوند ثابت 12 ثانیه‌ای BC100 را سریع‌ترین در خانواده سیانوآکریلات‌ها می‌سازد. عالی برای چسباندن سطوح زیر و متخلخل، BC100 با مشخصات نظامی MLLA 46050 نوع II کلاس II مطابقت دارد. برای تولید صنعتی و کاربردهای تعمیر، می‌توانید با سرعت چسب بزنید. برنامه‌های چسباندن: پلاستیک‌ها: 2-5 ثانیه، لاستیک: >3 ثانیه، چوب: 1-5 ثانیه، چرم: 5-15 ثانیه، فلزات: >5 ثانیه، سرامیک: 10-20 ثانیه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی ویسکوزیته متوسط	-	-
کاربردها	چسباندن	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	استحکام برشی
ASTM D1002	-	MPa	
ASTM D1002	-	MPa	
ASTM D1002	-	MPa	
ASTM D1002	-	MPa	
ASTM D732	-	MPa	
ASTM D1002	psi 4061.06 - 2610.68	to 28.0 MPa	18.0
ASTM D1002	-	MPa	
-	-	MPa	
حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM E228	F° 251.6	C° 122	دمای انتقال شیشه‌ای
-	F° 338.0 - 320.0	to 170 °C	160 دمای ذوب
ASTM D696	-	9.0E-5 cm/cm/°C	CLTE
ASTM C177	-	W/m/K 0.10	رسانندگی گرمایی
-	F° 176.0 - 76.0-	to 80 °C	60- دمای سرویس‌دهی
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	mil 7.87	µm 200.0	پرکنندگی شکاف
ASTM D2393	-	to 120 cP	80.0 ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	hr 24	زمان پس‌پخت (Post Cure)
الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D149	-	kV/mm 25	استحکام دی‌الکتریک

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.