

## BCC Resins DP-11-83

PUR, Unspecified	دسته بندی	.BCC Products Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

DP-11-83 یک چسب و/یا ماده ریخته گری با ویسکوزیته پایین، گیرش سریع و استفاده آسان است. این محصول برای چسباندن تخته فوم MB1200 به منظور ایجاد ابعاد دلخواه در طول، عرض و ارتفاع طراحی شده است. DP-11-83 دارای عمر کاری تا 13 دقیقه برای کاربردهای ریخته گری است. در صورت استفاده به عنوان چسب، تا 16 دقیقه قابل استفاده است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی ویسکوزیته پایین	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها چسباندن پوشش کابل	- - -	- - -
شکل ظاهری	صورتی	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	وزن مخصوص
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.768	
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.775	
ASTM D2240	-	64	سختی دورومتر
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	1.0	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	1.0	
ASTM D2393	-	cP 2200	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	cP 3100	
-	-	cP 1400	
-	-	-	زمان خروج از قالب
-	-	to 480 min 360	
-	-	to 240 min 180	
ASTM D2471	-	to 16.0 min 15.0	زمان ژل شدن
-	-	to 16.0 min 14.0	زمان کارکرد

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.