

## BCC Resins BC 8675E

TSU	دسته بندی	BCC Products Inc.	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

BC 8675E یک الاستومر چند منظوره است که می تواند عملکردهای بسیاری را انجام دهد. ویژگی های معمول محصول عبارتند از: استفاده آسان، پخت در دمای اتاق، مقاومت در برابر جذب رطوبت، عالی برای استفاده در قالب های ریخته گری بتن و گچ، فاقد TDI، MDA، MOCA یا MDI. کاربردهای محصول عبارتند از: ساخت قالب، پدهای جاذب ضربه و آسترها، عالی به عنوان چسب برای اتصالات قوی و ارتجاعی، کاربردهای گلدانی الکتریکی و آب بندی کابل، انواع مختلف قطعات لاستیکی اورتان.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب مقاومت خوب جذب رطوبت پایین مقاوم جاذب شوک	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب ها پوشش کابل لاپه ها قالب ها/مهرها/ابزارها	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	کهریا	-	-
اشکال	مایع	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.15	-	ASTM D955
جذب آب	% 2.8	-	ASTM D570
سختی دورومتر	to 77 73	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.9	psi 2306.1	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 650	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 33.3	-	ASTM D624
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-
		100	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 45	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 3000	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب	to 840 min 480	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-		زمان پس پخت (Post)
-	-	to 120 hr 72	(Cure)
-	-	to 6.0 hr 4.0	
-	-	min 40.0	زمان ژل شدن
-	-	min 25.0	زمان کارکرد

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مستول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.