Abstron IM14GL

تولیدکننده	Bhansali Engineering Polymers Limited	**دسته بندی**	ABS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Abstron IM14GL یک محصول اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) است. این محصول را می‌توان با قالب‌گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: دارای درجه اشتعال‌پذیری، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، مقاوم در برابر ضربه، صلب

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب سختی بالا مقاومت به ضربه متوسط	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.50 %	-	ASTM D955
سختی Rockwell	111	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	58.8 MPa	8528.23 psi	ASTM D638
مدول خمشی	2750 MPa	398854.5 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	80.4 MPa	11661.06 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار		-	ASTM D256
	230 J/m	4.31 ft·lb/in	-
	170 J/m	3.18 ft·lb/in	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	97.0 C°	206.6 F°	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.