

BIOPLAST® 200

Polyester, TP	دسته بندی	.BIOTEC GmbH & Co KG	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BIOPLAST 200 نام تجاری BIOTEC برای نوع کاملاً جدیدی از مواد ترموپلاستیک بدون نرم کننده است. بنابراین هیچ رسوب یا بخاری در اثر نرم شدن در طول پردازش BIOPLAST 200th وجود ندارد. این ماده برای اکستروژن فیلم دمیده شده، اکستروژن فیلم ریخته گری، اکستروژن پروفیل و قالب گیری تزریقی محصولات کاملاً زیست تخریب پذیر مناسب است. قابلیت زیست تخریب پذیری و سایر خواص عملکردی، مبدل را قادر می سازد تا به مناطق محصولی نفوذ کند که قبلاً برای مواد ترموپلاستیک سنتی غیرقابل دسترس بودند. نشاسته سیب زمینی مورد استفاده در BIOPLAST 200، مانند نشاسته ترموپلاستیک (TPS)، با نرم کننده ها مخلوط نمی شود، بلکه حالت اصلی و بومی آن در مواد گنجانده شده است. بنابراین BIOPLAST 200 با پردازش برتر و ویژگی های عملکردی همراه با قابلیت ذخیره سازی عالی تولید می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	زیست تجزیه پذیر محتوای منبع تجدیدپذیر	- -	- -
کاربردها	کیسه ها کاربردهای پوشش فیلم بسته بندی غذا پوشش غذایی	- - - - -	- - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
	توری	-	-
	پوشش‌های کاغذی	-	-
	ورق	-	-
	پوشش جمع شونده	-	-
	رتبه‌بندی‌های استاندارد	-	-
	EN 13432	-	-
	EU 2002/72/EC	-	-
	EU 67/548/EEC	-	-
	شکل ظاهری	-	-
	شفاف/شفاف	-	-
	اشکال	-	-
	پلت‌ها	-	-
	روش فرآیند	-	-
	فیلم دمیده شده	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.32	-	ISO 1183/A
چگالی ظاهری	g/cm ³ 0.78	-	ISO 60
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.4	-	ISO 1133
اندازه ذرات	mm 2.50	in 0.09843	-
محتوای آب	%	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی مذاب	g/cm ³ 1.18	-	ISO 1133

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.