

Beetafin® L9009

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر، آنیونی، نرم، بسیار انعطاف پذیر. ویژگی ها: فیلم های نرم، بسیار قابل اتساع و سخت با احساس خشک ایجاد می کند مقاومت در برابر سایش را بهبود می بخشد فیلم های با وضوح بالا ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند جریان فیلم و زمان باز شدن خوب چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی کاربردها: پرداخت چرم پوشش های پلاستیکی پوشش های نساجی پوشش های نخ پرداخت نساجی بایندهای جوهر چاپ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	جوهر چاپ	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	8.0	-	-
محتوای جامد	% 40	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	-	-	-
	MPa 10.5	psi 1522.9	-
	MPa 3.50	psi 507.63	-
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	-
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 0.15	-	Brookfield

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.