

Beetafin® L9015

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر، آنیونی، با سختی متوسط، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. خصوصیات: فیلم های سخت اما انعطاف پذیر ایجاد می کند. ویسکوزیته بالاتر برای کاربردهای چسب. فیلم های شفاف ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند. دمای فعال سازی تقریباً 90 درجه سانتیگراد است. چسبندگی خوب به مواد مصنوعی و طبیعی. کاربردها: پرداخت چرم، چسب ها، پوشش های نساجی، چسب های ذوب داغ، پرداخت نساجی، بایندهای رنگدانه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک چسبندگی خوب انعطاف پذیری خوب شفافیت بالا سختی متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب ها کاربردهای پوشش کاربردهای نساجی	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
pH	8.0	-	-
محتوای جامد	% 35	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	-
استحکام کششی	MPa 50.0	psi 7251.9	-
ازدیاد طول کششی	% 400	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 1.5	-	Brookfield

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.