

## Beetafin® L9047

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر، آنیونی، نرم، بسیار انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. برای سهولت در استفاده غلیظ شده است. خصوصیات: مقاومت در برابر سایش. فیلم های نرم، بسیار قابل اتساع و سخت با احساس خشک ایجاد می کند. فیلم های شفاف ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند - پرداخت براق معمولی ممکن است با افزودن یک مات کننده توصیه شده اصلاح شود. خواص چسبندگی خوب بر روی مواد مصنوعی و طبیعی. کاربردها: چسب چرم، پوشش های پلاستیکی و چسب، چسب نساجی، چسب های حرارتی.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	نرم	-	-
کاربردها	چسب ها	-	-
	کاربردهای پوشش	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	جوهر چاپ	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	8.0	-	-
محتوای جامد	% 40	-	-

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 3.50	psi 507.63	-
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	-
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	-

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 5.0	-	Brookfield

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.