

Beetafin® ULS9009

PUR, Unspecified	دسته بندی	BIP (Oldbury) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

یک دیسپرسیون پلی یورتان آبی آلیفاتیک بر پایه پلی استر آنیونی، نرم، بسیار انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور. ویژگی ها: سطح حلال مشترک بسیار پایین. برچسب گذاری غیر تحریک کننده فیلم های نرم، بسیار قابل انعطاف و سخت با احساس خشک ایجاد می کند مقاومت در برابر سایش را بهبود می بخشد فیلم های شفاف ایجاد می کند که در معرض نور روز تغییر رنگ نمی دهند چسبندگی خوبی به مواد مصنوعی و طبیعی دارد کاربردها: پرداخت چرم پوشش های پلاستیکی پوشش های نساجی پوشش های نخ پرداخت نساجی بایندهای جوهر چاپ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	آلیفاتیک	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	نرم	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	کاربردهای پوشش	-	-
	جوهر چاپ	-	-
	کاربردهای نساجی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
pH	8.0	-	-
محتوای جامد	% 40	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 3.50	psi 507.63	-
استحکام کششی	MPa 2.80	psi 406.11	-
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	Pa·s 0.25	-	Brookfield

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.