

## BJB Epoxy TC-1606 A/B

Epoxy	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

TC-1606 یک ترکیب ریخته گری اپوکسی سیاه رنگ با ویسکوزیته بسیار پایین است. دارای عمر کارکرد طولانی، خواص رهاسازی حباب عالی است و می تواند از طریق یک لوله با قطر کوچک مانند سوزن زیرپوستی تزریق شود. مقاومت در برابر شوک حرارتی یکی دیگر از مزایای TC-1606 است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	مایع	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	ERF 3-69
جذب آب	% 0.30	-	ASTM D543

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویسکوزیته	mPa·s 500	cP 500.0	-
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	hr 2.0	-	-
اجزای ترموست	-	-	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 52	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 52.4	psi 7599.99	ERF 6-69
ازدیاد طول کششی	% 6.0	-	ERF 6-69

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	-	-	ASTM D257
	7.0E+14 ohms·cm	-	-
	2.3E+11 ohms·cm	-	-
ثابت دی‌الکتریک	3.80	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	0.025	-	ASTM D150

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.