

## BJB Silicone TC-5005 A/B-C

Silicone	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

TC-5005 A/B-C یک الاستومر سیلیکونی پخت شونده در دمای اتاق است که در درجه اول برای ساخت پوست های سیلیکونی در نظر گرفته شده است، اما به عنوان یک لاستیک با کاربرد عمومی نیز استفاده می شود. این محصول یک سیستم پخت متراکم است که از یک کاتالیزور قلع استفاده می کند که زمان کار 1.5-2 ساعت با زمان جداسازی از قالب 16-24 ساعت را فراهم می کند. نکات برجسته محصول: ویسکوزیته کم و به راحتی ریخته می شود می تواند در بسیاری از کاربردهای با دمای بالا استفاده شود رنگ شفاف از دیاد طول بالا

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	کشیدگی بالا مقاومت حرارتی بالا ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	پوست مصنوعی عمومی (هدف)	- -	- -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 0.968	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 0.988	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.09	-	ASTM D792
	g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)	ناچیز	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 15 5	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کارکرد (Work Time)	to 2.0 hr 1.5	-	-
اجزای ترموست	-	-	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	-
	-	100	-
-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	-	-	Brookfield
	cP 28000	-	-
	cP 95.0	-	-
	cP 2750	-	-
	cP 55.0	-	-
زمان خروج از قالب	to 1400 min 960	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 0.938	psi 136.05	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 700	-	ASTM D412

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D624	-	kN/m 2.28	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.