

BJB Silicone TC-5040 A/B

Silicone	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-5040 A/B یک لاستیک سیلیکونی با پخت افزایشی/پلاتینی است که برای ساخت قالب، کاربردهای محصورسازی، پدهای فشار، واشرها و انواع دیگر قطعات طراحی شده است. زمانی که این لاستیک برای ساخت انواع خاصی از قالبها استفاده می‌شود، به اندازه کافی نیمه شفاف است که هنگام ریخته‌گری در حفره قالب قابل مشاهده باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	واشرها قالبها/مهرها/ابزارها	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.09	-	ASTM D792
		-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-	g/cm ³ 1.087	-	-
-	g/cm ³ 0.988	-	-
جمع‌شدگی (۲.۵۴ سانتی‌متر)	هیچ	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 45 35	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان خروج از قالب (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	to 24.0 hr 16.0	-	-
زمان ژل شدن	to 1.1 hr 1.0	-	-
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	to 45.0 min 40.0	-	-
ویسکوزیته Brookfield	-	-	-
-	Pa·s 65.0	-	-
-	Pa·s 125	-	-
-	Pa·s 0.550	-	-
اجزای ترموست	-	-	-
-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-	-
-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 10	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 5.96	psi 864.43	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 540	-	ASTM D412

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D624	-	kN/m 16.6	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.