

## BJB Polyurethane TC-266 A/B

PUR, Unspecified	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

TC-266 A/B یک فوم پلی اورتان انعطاف پذیر دو جزئی با نسبت متغیر است. با تغییر جزئی در نسبت، احساس محصول نهایی می تواند از فوم نرم تا بسیار نرم متغیر باشد. کاربردهای معمول شامل نمونه سازی، پروتزها، دستگاه های آموزشی پزشکی، وسایل ویژه فیلم و غیره است. این ماده به طور مکرر برای قالب گیری در پشت مواد پوستی انعطاف پذیر مانند SkinFlex III، FastFlex یا سایر الاستومرهای BJB استفاده می شود. TC-266 با نسبت pbw 50/100 یک فوم نرم، سلول باز و بازیابی سریع با چگالی 3 پوند تولید می کند. با نسبت pbw 30/100، نتیجه یک فوم نرم تر، سلول باز و بازیابی کندتر با چگالی 5 پوند خواهد بود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	انعطاف پذیری خوب	-	-
کاربردها	فوم دستگاه های پزشکی کاربردهای پزشکی/بهداشتی پروتزها	-	-

فیزیکی			
روشنی تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	<b>وزن مخصوص</b>
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.187	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.017	
-	-	-	<b>چگالی</b>
-	-	kg/m <sup>3</sup> 48.1	
-	-	kg/m <sup>3</sup> 80.1	
سایر			
روشنی تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	<b>زمان کرم شدن (Cream) (Time)</b>
-	-	to 20.0 sec 15.0	
-	-	to 30.0 sec 25.0	
-	-	-	<b>زمان صعود</b>
-	-	to 1.5 min 1.3	
-	-	to 1.7 min 1.5	
-	-	-	<b>ویسکوزیته Brookfield</b>
-	cP 205.0	mPa·s 205	
-	cP 1200.0	mPa·s 1200	
-	-	-	<b>زمان پخت</b>
-	-	to 30.0 min 20.0	
-	-	to 30.0 min 20.0	
-	-	-	<b>اجزای ترموست</b>
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	30	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	50	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	100	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن:	
-	-	100	
-	-	wk 26	<b>عمر قفسه‌ای (Shelf Life)</b>

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.