

BJB Polyurethane TC-400 A/B

PUR, Unspecified	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-400 A/B یک سیستم ژل پلی اورتان دو جزئی با چگالی پایین است که در اصل به عنوان ماده‌ای با بازگشت کند و کاهش لرزش طراحی شده است. نکات برجسته محصول: فاقد جیوه، مطابق با RoHS، فاقد MOCA، MDA، TDI یا مواد فرار، غیر فومزا، بی‌بو، آسان برای استفاده، در دمای اتاق سخت می‌شود، کاهش لرزش، بازگشت کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین کم تا هیچ بوی کاهش لرزش	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر سفید	- -	- -
اشکال	ژل	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 0.748	-	-
	g/cm ³ 1.13	-	ASTM D792
	g/cm ³ 0.800	-	-
سختی دورومتر	to 25 15	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 20، نسبت	-
	-	مخلوط بر اساس حجم: 18	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	-	-	Brookfield
	cP 1350	-	-
	cP 1580	-	-
	cP 3620	-	-
زمان خروج از قالب	to 1400 min 960	-	-
زمان ژل شدن	to 30.0 min 25.0	-	-
زمان کارکرد (Work) (Time)	to 15.0 min 10.0	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.