

BJB Polyurethane TC-803 A/B

PUR, Unspecified	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-803 A/B یک ماده Shore D 75 تولید می‌کند که خواص فیزیکی عالی را فراهم می‌کند. TC-803 A/B برای انواع مختلف تولید قطعات طراحی شده و دارای قیمت جذاب است. نکات برجسته محصول: سیستم کاتالیزور غیر جیوه‌ای، زمان کار 6 - 7 دقیقه، بدون بو، رنگ سفید تمیز، زمان قالب‌گیری 1 - 2 ساعت، ویسکوزیته پایین.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کم تا هیچ بوی ویسکوزیته پایین	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر سفید	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	ASTM D792
	g/cm ³ 1.06	-	-
	g/cm ³ 1.10	-	-
	g/cm ³ 1.12	-	-
حجم مخصوص	cm ³ /g 0.925	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.60	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 77 73	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	to 8.0 min 7.0	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	to 7.0 min 6.0	-	-
اجزای ترموست	-	-	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت	-
	-	مخلوط بر اساس حجم: 100	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 52	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 160	-	ASTM D2393
	cP 1350	-	-
	cP 75.0	-	-
	-	-	-
زمان خروج از قالب	to 120 min 60	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	to 170 hr 120	-	-

