

BJB Polyurethane TC-891 A/B FR

PUR, Unspecified	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-891 A/B FR یک سیستم کاتالیزوری غیر جیوه ای را در خود جای داده است که یک ماده سخت shore D 80 با زمان کار 12 دقیقه تولید می کند. این سیستم می تواند برای ریختن دستی محفظه های الکترونیکی بزرگ، مدل های مختلف و اقلام نقطه خرید استفاده شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E174527-609643	-	-
ویژگی ها	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی محفظه الکتریکی	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.31	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1810	psi 262518.78	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 44.1	psi 6396.18	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 4.6	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2270	psi 329236.26	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 78.9	psi 11443.5	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 29	ft·lb/in 0.5432	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	-	-	ASTM D648
	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648
	C° 83.9	F° 183.02	ASTM D648

عملکرد الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال پذیری	V-0	-	UL 94

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 975	-	ASTM D2393

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	min	زمان خروج از قالب
-	-	hr 16	زمان پس پخت (Post Cure)
-	-		نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.