

BJB Polyurethane WC-755 A/B

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| PUR, Unspecified | دسته بندی | ,BJB Enterprises .Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

WC-755 A/B ماده ای با سختی 55 شور D تولید می کند که معمولاً برای ساخت ریخته گری های شفاف یا رنگی از انواع مختلف استفاده می شود. هنگامی که در دمای اتاق استفاده می شود، ریخته گری های به ضخامت 1/8 اینچ یا بیشتر را می توان به راحتی ریخته گری کرد. ریخته گری هایی که ضخامت آنها کمتر از 1/8 اینچ است، معمولاً نیاز به پخت ملایم دارند. این محصول ممکن است هنگام قرار گرفتن در معرض نور مستقیم UV، تغییر رنگ جزئی یا زردی نشان دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
|------------|--|-----------------|---------|
| ویژگی ها | مقاومت خوب در برابر آب و هوا شفافیت بالا کم تا هیچ بوی | - | - |
| شکل ظاهری | شفاف/شفاف | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |
| روش فرآیند | ریخته گری | - | - |

| فیزیکی | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 1.08 | - | ASTM D792 |
| | - | - | - |
| | g/cm ³ 1.077 | - | - |
| | g/cm ³ 1.027 | - | - |
| جمع‌شدگی (Shrinkage) | % 0.40 | - | ASTM D2566 |
| سختی دورومتر | to 60 50 | - | ASTM D2240 |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| زمان ژل شدن | min 35.0 | - | - |
| زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد) | min 20.0 | - | - |
| ویسکوزیته Brookfield | to 750 mPa·s 650 | - 650.0 | - |
| | to 650 mPa·s 550 | cP 750.0 | - |
| | mPa·s 740 | - 550.0 | - |
| | | cP 650.0 | - |
| | | cP 740.0 | - |
| اجزای ترموست | | - | - |
| | | - نسبت مخلوط بر اساس وزن: 65، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 62 | - |
| | | - نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100 | - |
| عمر قفسه‌ای (Shelf Life) | wk 26 | - | - |
| مکانیکی | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| مدول کششی | MPa 96.5 | psi 13996.17 | ASTM D638 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 2784.73 | MPa 19.2 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 210 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D790 | psi 290.08 | MPa 2.00 | استحکام خمشی |
| ASTM D624 | - | kN/m 52.5 | استحکام پارگی |
| ASTM D256 | ft·lb/in 8.62 | J/m 460 | مقاومت به ضربه Izod شکافدار |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

 آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.