

BJB Polyurethane WC-766 A/B

PUR, Unspecified	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

WC-766 A/B یک محصول دوجزئی، شفاف و بی‌رنگ ریختنی اورتان با سختی Shore D 65 است که معمولاً برای ساخت قطعات شفاف یا رنگی از انواع مختلف استفاده می‌شود. هنگامی که در دمای اتاق استفاده شود، قطعات ریختگی با ضخامت 1/8 اینچ یا بیشتر به راحتی قابل ریخته‌گری هستند. قطعات ریختگی که ضخامت آنها کمتر از 1/8 اینچ است، معمولاً نیاز به پخت تکمیلی ملایم دارند. نکات برجسته محصول: شفافیت استثنایی، مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش و اکسیداسیون، مقاوم و مقاوم در برابر ضربه، زمان کارکرد 15-20 دقیقه، بدون بو، حلال یا ترشحات، قابلیت آب و هوایی خوب در فضای باز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	بوی کم تا هیچ	-	-
	تعریف، بالا	-	-
	سختی خوب	-	-
کاربردها	قطعات شفاف یا نیمه شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	بی رنگ	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 1.03	-	ASTM D792
	g/cm ³ 1.08	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% 0.40	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان ژل شدن	min 20.0	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min 15.0	-	-
زمان پخت	day	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط به وزن: ۷۵، نسبت مخلوط به ظرفیت: ۷۲ نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100		
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
	cP 650	-	Brookfield Brookfield

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
Brookfield	-	cP 550	ویسکوزیته مخلوط
Brookfield	-	cP	ترموست
-	-	min	زمان خروج از قالب
-	-		نامشخص

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 31038.13	MPa 214	مدول کششی
ASTM D638	psi 4597.7	MPa 31.7	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 230	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	مدول خمشی
ASTM D790	psi 314.73	MPa 2.17	استحکام خمشی
ASTM D624	-	kN/m 80.6	استحکام پارگی
ASTM D256	ft·lb/in 8.99	J/m 480	مقاومت به ضربه Izod شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.