

BJB Polyurethane F-15 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BJB Polyurethane F-15 A/B یک ماده الاستومر ترموست پلی یورتان (TSU) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم BJB Polyurethane F-15 A/B عبارتند از: چقرمگی خوب، جذب رطوبت کم، ویسکوزیته کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت کشش خوب سختی خوب جذب رطوبت پایین ویسکوزیته پایین مقاوم بدون چسبندگی	- - - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	شفاف کهربایی شفاف/شفاف	- -	- -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm ³	-	ASTM D792
	1.05	-	-
	1.00	-	-
		-	-
رنگ	زرد کم رنگ کهریا	-	-
		-	-
		-	-
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 %	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	10 to 20	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	min 25.0	-	-
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی گراد)	min 20.0	-	-
ویسکوزیته Brookfield	Pa·s 1.15	-	-
	Pa·s 3.70	-	-
	Pa·s 0.250	-	-
		-	-
اجزای ترموست			
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 45، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 43	
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	
زمان خروج از قالب	to 180 min 120	-	-
زمان پس پخت (Post Cure)	hr 24	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 234.96	MPa 1.62	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 600	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 4.20	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.