

BJB Polyurethane F-25 A/B

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|
| TSU | دسته بندی | ,BJB Enterprises .Inc | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

F-25 A/B یک سیستم مواد تولید محور است که بسته به اندازه و پیکربندی قطعه، زمان جداسازی از قالب آن یک تا دو ساعت است. F-25 A/B دارای 10 دقیقه زمان کار است که زمان کافی برای مخلوط کردن، گاز زدایی خلاء و ریختن قطعات بدون هوا را فراهم می کند. نکات برجسته محصول: زمان جداسازی کوتاه از قالب که امکان چرخش خوب قالب را فراهم می کند. ایده آل برای تولید قالب های پیچیده و انعطاف پذیر. فوق العاده سخت و مقاوم. استفاده از آن بسیار آسان است.

مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| ویژگی ها | تردی فوق العاده بالا کشسان | - | - |
| کاربردها | قالب/قالب/ابزار | - | - |
| شکل ظاهری | نیمه شفاف زرد | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |

| فیزیکی | | | |
|--------------------------|------------------------|--|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| وزن مخصوص | - | - | - |
| | g/cm ³ 1.02 | - | ASTM D792 |
| | g/cm ³ 1.03 | - | - |
| | g/cm ³ 1.05 | - | - |
| جمع‌شدگی (Shrinkage) | % 0.90 | - | ASTM D2566 |
| سختی دورومتر | - | - | ASTM D2240 |
| سایر | | | |
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریتال | روش تست |
| زمان ژل شدن | min | - | - |
| زمان کارکرد (Work Time) | min | - | - |
| زمان پخت | day | - | - |
| اجزای ترموست | - | - | - |
| | - | نسبت مخلوط به وزن: ۶۰، نسبت مخلوط به ظرفیت: ۵۸ | - |
| | - | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100 | - |
| | - | - | - |
| عمر قفسه‌ای (Shelf Life) | wk 26 | - | - |
| ویسکوزیته مخلوط ترموست | - | - | Brookfield |
| | cP 3700 | - | Brookfield |
| | cP 550 | - | Brookfield |
| | cP 1200 | - | Brookfield |
| زمان خروج از قالب | min | - | - |
| نامشخص | - | - | - |

| خواص مکانیکی | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D412 | psi 345.19 | MPa 2.38 | استحکام کششی |
| ASTM D412 | - | % 1100 | ازدیاد طول کششی |
| ASTM D624 | - | kN/m 7.88 | استحکام پارگی |
| ASTM D395 | - | % 36 | مانایی فشاری (Compression Set) |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.