

## BJB Polyurethane F-32 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

F-32 A/B به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با سیستم F-30 A/B که جایگزین آن می شود، استحکام کششی و پارگی بسیار بهبود یافته ای را ارائه دهد. سیستم F-32 A/B یک ماده با ژل سریع و دیمولد سریع با جهت گیری تولید است. این سیستم دارای زمان کارکردی است که امکان مخلوط کردن، گاز زدایی خلاء و ریختن قطعات بدون هوا را فراهم می کند. F-32 A/B بسته به اندازه و پیکربندی قطعه، می تواند در 2 تا 3 ساعت در دمای محیط دیمولد شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ژل سریع	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
-------	-------------	-----------------	---------

### وزن مخصوص

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	g/cm <sup>3</sup> 1.06	-	ASTM D792
		-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.087	-	-
	g/cm <sup>3</sup> 1.027	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.40	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 37 27	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)	min 15.0	-	-
اجزای ترموست			
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 94، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست			
	cP 1400	-	ASTM D2393
	cP 500	-	-
	cP 1300	-	-
زمان خروج از قالب	to 180 min 120	-	-
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 16	-	-

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 674.43	MPa 4.65	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 950	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 14.9	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.