

## BJB Polyurethane F-50 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

F-50 A/B یک سیستم پلی یورتان با گرایش تولید Shore A 55 است. این ماده دارای زمان دیمولد سریع، خواص فیزیکی عالی و یک کاتالیزور غیر جیوه ای است. F-50 A/B در دمای محیط پردازش می شود و به راحتی رنگ می شود.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت رنگ آمیزی خوب جداسازی خوب از قالب مقاومت در برابر پارگی خوب تردی فوق العاده بالا	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف - زرد کمی	-	-
اشکال	مایع	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-------	-------------	----------------	---------

#### وزن مخصوص

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
-	-	-	-
-	g/cm <sup>3</sup> 1.03	-	ASTM D792
-	g/cm <sup>3</sup> 1.07	-	-
-	g/cm <sup>3</sup> 1.13	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.10	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	to 60 50	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	-	-	ASTM D412
-	MPa 1.03	psi 149.39	-
-	MPa 1.90	psi 275.57	-
-	MPa 2.69	psi 390.15	-
استحکام کششی	MPa 5.83	psi 845.57	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 430	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 16.6	-	ASTM D624
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست	-	-	-
-	-	-	-
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 46	-
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 850	-	ASTM D2393
-	-	-	-

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	
-	-	cP 550	
-	-	cP 930	
-	-	to 180 min 120	زمان خروج از قالب
-	-	hr 16	زمان پس پخت (Post) (Cure)
-	-	to 10.0 min 9.0	زمان ژل شدن
-	-	to 8.0 min 7.0	زمان کارکرد (Work) (Time)

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.