

BJB Polyurethane F-55 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم F-55 A/B یک ماده با ژل سریع و جدا سازی سریع از قالب با گرایش تولید است. این سیستم دارای زمان کار است که امکان مخلوط کردن، گاز زدایی خلاء و ریختن قطعات بدون هوا را فراهم می کند. بسته به اندازه و پیکربندی قطعه، F-55 A/B می تواند در کمتر از یک ساعت از قالب جدا شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	نقطه کریستالی انجماد سریع	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.07	-	ASTM D792
جمع شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.30	-	ASTM D955
سختی دورومتر	55	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-	-	تنش کششی
ASTM D412	psi 134.02	MPa 0.924	
ASTM D412	psi 227.71	MPa 1.57	
ASTM D412	psi 308.93	MPa 2.13	
ASTM D412	psi 545.34	MPa 3.76	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 400	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 11.0	استحکام پارگی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	wk 26	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
ASTM D2393	-	cP 1150	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min	زمان خروج از قالب
-	-	hr 16	زمان پس‌پخت (Post Cure)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.