

BJB Polyurethane F-70 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

سیستم F-70 A/B یک ماده ژل سریع و قالب گیری سریع با جهت گیری تولید است. این سیستم دارای زمان کار است که امکان مخلوط کردن، گاززدایی خلاء و ریختن قطعات بدون هوا را فراهم می کند. بسته به اندازه و پیکربندی قطعه، F-70 A/B می تواند در کمتر از یک ساعت از قالب خارج شود. نکات برجسته محصول: قالب گیری سریع ایده آل برای تولید قطعات حاوی MOCA، MDA یا TDI نیست استفاده بسیار آسان خواص فیزیکی عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	نقطه کریستالی انجماد سریع	-	-
کاربردها	قالب/قالب/ابزار	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف زرد	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	-
	g/cm ³ 1.02	-	-
	g/cm ³ 1.13	-	ASTM D792
	g/cm ³ 1.11	-	-
جمع‌شدگی (Shrinkage)	% 0.20	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
زمان ژل شدن	min	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min	-	-
زمان پخت	day	-	-
اجزای ترموست	-	-	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت	-
	-	مخلوط بر اساس ظرفیت: 90	-
	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	-	-	Brookfield
	cP 550	-	Brookfield
	cP 690	-	Brookfield
	cP 620	-	Brookfield
زمان خروج از قالب	min	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-		تنش کششی
ASTM D412	psi 429.31	MPa 2.96	
ASTM D412	psi 659.92	MPa 4.55	
ASTM D412	psi 900.69	MPa 6.21	
ASTM D412	psi 939.85	MPa 6.48	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 320	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 15.2	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.