

## BJB Polyurethane PC-10

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

PC-10 به عنوان یک سیستم مایع سه جزئی تنظیم شده است. هنگامی که در مقادیر بیشتری اضافه می‌شود، جزء "C" مخلوط پایه A/B را از بافت یک نرم افزار معمولی به یک قوام شبیه ژله تبدیل می‌کند. یکی از ویژگی‌های غیرمعمول اما مهم این محصول این است که صرف نظر از قوام، PC-10 می‌تواند به شکل اصلی خود بازگردد. حداکثر مقدار "C" که می‌توان اضافه کرد 200% به مخلوط کل A/B است. این سطح از "C" یک ژل تولید می‌کند که دارای سطح چسبناک و حساس به فشار است. این می‌تواند یک ویژگی مطلوب باشد زیرا می‌تواند ژل را در جای خود نگه دارد زمانی که برای پر کردن یک مثانه یا کیسه استفاده می‌شود. نکات برجسته محصول: مقاومت در برابر جذب رطوبت و غیرحساس به رطوبت در حین حمل و نقل، غیر کف‌زا، فاقد MDA، MOCA، یا TDI، غیر خورنده و سازگار با اجزای الکتریکی، بسیار آسان برای استفاده، در دمای اتاق سخت می‌شود.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب جذب رطوبت پایین غیر خورنده	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.948	وزن مخصوص
-	-	% 0.20	جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)
ASTM D2240	-	to 17 13	سختی دورومتر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	
-	-	wk 26	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
ASTM D2393	-	cP 150	ویسکوزیته مخلوط ترموست
-	-	min 180	زمان خروج از قالب
-	-	to 10.0 min 5.0	زمان کارکرد (Work Time)
-	-	%wt 200.0	نسبت اختلاط
-	-	%wt 0.2	مقاومت در برابر آب

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.