

## BJB Polyurethane ST-1060 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ST-1060 A/B یک الاستومر چند منظوره است که می‌تواند عملکردهای متعددی را انجام دهد. ویژگی‌های خاص محصول عبارتند از: فاقد MDA، MOCA یا MDI، استفاده آسان، در دمای اتاق سخت می‌شود تا الاستومر قوی و مقاومی تولید کند، بدون آگزودات و فرار، پس از سخت شدن سطح خشک و بدون چسبندگی را حفظ می‌کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
اشکال	مایع	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	-	-	ASTM D792
	g/cm <sup>3</sup> 1.02	-	ASTM D792

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	g/cm <sup>3</sup> 1.05	-	ASTM D792
	g/cm <sup>3</sup> 1.08	-	ASTM D792
حجم مخصوص	cm <sup>3</sup> /g 0.950	-	-
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.60	-	ASTM D2566
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان ژل شدن	min 35.0	-	-
زمان کارکرد (Work Time)	min 25.0	-	-
زمان پخت	day	-	-
اجزای ترموست	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100 نسبت مخلوط به وزن: ۵۵، نسبت مخلوط به ظرفیت: ۵۸	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 690 cP 10000 cP 4750	-	Brookfield Brookfield Brookfield Brookfield
زمان خروج از قالب	min	-	-
نامشخص	-	-	-

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-		تنش کششی
ASTM D412	psi 300.23	MPa 2.07	
ASTM D412	psi 445.27	MPa 3.07	
ASTM D412	psi 559.85	MPa 3.86	
ASTM D412	psi 900.69	MPa 6.21	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 590	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 21.0	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.