

BJB Polyurethane ST-1075 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ST-1075 A/B یک الاستومر پلی اورتان چندمنظوره و مقاوم است که برای بسیاری از کاربردها و الزامات عملکردی مفید است. ویژگی‌های خاص محصول به شرح زیر است: فاقد MOCA، MDA یا MDI، بسیار آسان برای استفاده؛ می‌تواند به راحتی رنگ‌آمیزی شود، در دمای اتاق سخت می‌شود، دارای استحکام پارگی و toughness بالا، سختی و دوام مشابه با لاستیک وولکانیزه با کیفیت بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا مقاومت در برابر پارگی خوب سختی خوب	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.06	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	g/cm ³ 1.09	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.10	
ASTM D2566	-	% 0.80	جمع‌شدگی (Shrinkage)
ASTM D2240	-		سختی دورومتر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	min 35.0	زمان کارکرد (Work) (Time)
-	-	day	زمان پخت
-	-		اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100، نسبت مخلوط بر اساس ظرفیت: 100 نسبت مخلوط به وزن: ۴۵، نسبت مخلوط به ظرفیت: ۴۶	
-	-	wk 26	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)
Brookfield	-		ویسکوزیته مخلوط
Brookfield	-	cP 6700	ترموست
Brookfield	-	cP 1060	
Brookfield	-	cP 3000	
-	-	min	زمان خروج از قالب
-	-		نامشخص

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-		تنش کششی
ASTM D412	psi 649.77	MPa 4.48	

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	psi 819.46	MPa 5.65	
ASTM D412	psi 980.46	MPa 6.76	
ASTM D412	psi 1595.42	MPa 11.0	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 550	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 33.3	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.