

BJB Polyurethane TC-277 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TC-277 A/B یک فوم انعطاف پذیر با چگالی متوسط 4 پوند و پوست سازی یکپارچه است که با آب تولید می شود. این سیستم فاقد MOCA یا تولوئن دی ایزوسیانات است و تقریباً بی بو می باشد. TC-277 A/B فاقد HCFC است و از نظر زیست محیطی ایمن است. ضخامت پوست توسط دما و بارگذاری قالب کنترل می شود. رنگدانه های BJB ممکن است به سمت "B" اضافه شوند تا دامنه وسیعی از رنگ ها توسعه یابد. TC-277 A/B می تواند به صورت دستی مخلوط شود، به صورت ماشینی توزیع شود یا با Jiffy Mixer® مخلوط شود. ضربه گیرها/پدهای تصادف، وسایل ویژه فیلم/افکت های ویژه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	سازگار با محیط زیست قابل فوم سازی کم تا هیچ بوی	- - -	- - -
کاربردها	بامپر خودرو فوم	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف کهربایی	-	-
اشکال	مایع	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	پردازش فوم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص			
	g/cm ³ 1.03	-	-
	g/cm ³ 1.15	-	-
	g/cm ³ 0.0641	-	-
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اجزای ترموست			
	نسبت مخلوط	-	-
	بر اساس وزن:	-	-
	60	-	-
	نسبت مخلوط	-	-
	بر اساس وزن:	-	-
	75	-	-
	نسبت مخلوط	-	-
	بر اساس وزن:	-	-
	100	-	-
	نسبت مخلوط	-	-
	بر اساس وزن:	-	-
	100	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط	cP 2250	-	ASTM D2393
ترموست	cP 425	-	-
	to 30 min 20	-	-

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
زمان خروج از قالب			
-	-	to 25.0 sec 20.0	زمان کرم شدن (Cream Time)
-	-	to 1.5 min 1.3	زمان صعود
-	-	to 15.0 sec 10.0	زمان اختلاط

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.