

## BJB Polyurethane TC-460 A/B

TSU	دسته بندی	,BJB Enterprises .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

TC-460 A/B یک سیستم الاستومر چندمنظوره است که می‌تواند عملکردهای زیادی را انجام دهد. ویژگی‌های محصول عبارتند از: در دمای اتاق سخت می‌شود و یک الاستومر قوی و مقاوم تولید می‌کند. استفاده آسان، بدون ترشح و فرار. پس از سخت شدن، سطح خشک و بدون چسبندگی را حفظ می‌کند.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف زرد	-	-
اشکال	مابع	-	-

### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.07	-	ASTM D792
-	-	-	-
-	-	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	g/cm <sup>3</sup> 1.087	
	-	g/cm <sup>3</sup> 1.017	
ASTM D2566	-	% 0.80	جمع‌شدگی (Shrinkage)
ASTM D2240	-	to 65 55	سختی دورومتر

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	to 8.0 hr 6.0	زمان خروج از قالب (۲۵ درجه سانتی‌گراد)
-	-	hr 1.2	زمان ژل شدن
-	-	min 30.0	زمان کارکرد (۲۵ درجه سانتی‌گراد)
-	-		ویسکوزیته Brookfield
-	-	Pa·s 4.50	
-	-	Pa·s 15.0	
-	-	Pa·s 1.00	
-	-		اجزای ترموست
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100،	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 94	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100،	
-	-	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 100	
-	-	wk 26	عمر قفسه‌ای (Shelf Life)

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D412	-		تنش کششی
-	psi 214.66	MPa 1.48	
-			
-			

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	psi 346.64	MPa 2.39	
	psi 426.41	MPa 2.94	
ASTM D412	psi 1682.44	MPa 11.6	استحکام کششی
ASTM D412	-	% 1200	ازدیاد طول کششی
ASTM D624	-	kN/m 41.3	استحکام پارگی

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.